



MS WA

Цокольная штукатурка для машинного нанесения.

Цокольная штукатурка для машинного нанесения на бетон, цокольную теплоизоляцию и кирпичную кладку. В особенности рекомендована для легкой кирпичной кладки класса прочности B и ниже. Водоотталкивающие свойства. Для наружных и внутренних работ.

Характеристики

- минеральный состав
- wa - водоотталкивающие (гидрофобные) свойства
- морозостойкая
- высокая производительность при нанесении машинным способом

Применение

- в качестве наружной цокольной штукатурки на кирпичной кладке и бетоне, в особенности на легкой кладке из кирпича класса прочности $\leq B$, например, из пористого кирпича и пористого бетона
- в качестве наружной цокольной штукатурки на теплоизоляцию по периметру цоколя / фундамента
- для оштукатуривания стен под поверхностью земли в качестве основания под гидроизоляцию
- для оштукатуривания внутренних помещений, подверженных воздействию влаги: ванные, кухни, автомойки и т.п.
- в качестве основания под покраску, укладку плитки

Свойства

- нормальный штукатурный раствор GP CS III согласно нормам EN 998-1
- вяжущие согласно нормам EN 197
- контролируемое качество

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, масла для опалубки, воска и прочих разделительных веществ. Интенсивно абсорбирующие поверхности необходимо предварительно обработать грунтовкой ABS, препятствующей «сгоранию» штукатурки, а плиты из жесткого пенопласта – адгезионной системой «quick-mix». Гладкий бетон обработать цементным адгезионным раствором «quick-mix» ZHB/PHG. При подготовке основания следует учитывать указания СНиП 3.04.01-87.

Технические данные

Группа смесей	GP CS III согласно стандарта EN 998-1
Размер заполнителя	0-1,2 мм
Температура применения	от + 5°C до +30°C
Количество воды затворения	~ 5-5,5 л (в зависимости от типа штукатурной машины) на 30 кг мешок сухой смеси
Время использования	~ 2 ч
Прочность на сжатие	$\geq 3,5$ МПа
Морозостойкость	F 50
Выход раствора	~ 20 л из 30 кг сухой смеси
Расход	15 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
Срок хранения	12 месяцев
Форма поставки	Мешок 30 кг

Выполнение работ

Раствор наносится с помощью обычных смесительных насосов или вручную. Количество добавляемой воды зависит от типа машины и необходимой рабочей консистенции. В случае приготовления раствора вручную с помощью мешалки следует смешать содержимое мешка 30 кг примерно с 5-5,5 л воды до получения рабочей консистенции раствора.

Как правило, раствор наносится в два слоя. Толщина первого слоя составляет примерно 10 мм. После этого следует выровнять поверхность и придать ей шероховатость. В зависимости от погодных условий и температуры второй слой наносится не ранее, чем через 48 часов (поверхность первого слоя должна быть белой и сухой), но не позднее, чем через 72 часа. Общая толщина слоя внутри помещений 10-15 мм, снаружи 15-20 мм, в один слой 10-15 мм.

На адгезионную систему «quick-mix» (SKS-K легкий, армированный сеткой) раствор разрешается наносить

в один слой толщиной 10-15 мм. При этом в верхнюю треть штукатурного слоя следует уложить щелочеустойчивую армирующую сетку.

Рекомендации

- свежую штукатурку следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, мороз и т.д.)
- не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже + 5°C и выше +30°C
- не добавлять в штукатурку цемент, известь или гипс.

Рекомендации

- свежую штукатурку следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, мороз и т.д.)
- не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже + 5°C и выше +30°C
- не добавлять в штукатурку цемент, известь или гипс.

Выход раствора

Из 30 кг сухой смеси получается примерно 20 л свежего раствора.

Расход

На 1 м² оштукатуренной поверхности при толщине слоя 20 мм расходуется примерно 18 кг сухой смеси.

Срок хранения

В сухом крытом помещении на деревянных поддонах, избегая увлажнения и, обеспечивая сохранность упаковки. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Мешки по 30 кг.

Примечания

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок

ЗАО "Квик-микс"
127220, г. Москва
Башиловская улица, д. 12
Тел.: +7 (499) 42-908-42 (многоканальный)
Факс: +7 (499) 42-908-41
E-Mail: moscow@quick-mix.com